

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Paint

Novalis Fondo Riempitivo**Технические характеристики**

раздел 1

Novalis Fondo Riempitivo компании OIKOS это акриловая, цветная основа для дерева, используемая, как база финального покрытия эмали. Абсорбирует поверхность дерева и скрывает недостатки. **NOVALIS FONDO RIEMPITIVO** может использоваться в закрытых помещениях без дополнительной вентиляции. Со слабым запахом, не воспламеняемая, экологически безвредная краска.

Сфера применения

раздел 2

Базовый слой для NOVALIS SMALTO компании OIKOS.

Подготовка подложек

раздел 3

Поверхность очистить, устранить грязь и пыль. Смолистое дерево должно быть очищено соответствующим продуктом. Отшлифовать наждачной бумагой.

Способ нанесения

раздел 4

Нанести валиком или кистью, один слой NOVALIS FONDO RIEMPITIVO разбавленным 5-10 % питьевой воды. После 6 часов отшлифовать наждачной бумагой.

Отделка

раздел 5

NOVALIS SMALTO компании OIKOS.

Технические характеристики: нанесение

раздел 6

Разведение	5—10% питьевой воды.
Расход	5—6 м ² /л в один слой в зависимости от вида поверхности.
Инструменты для нанесения	Кисть, валик
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1-2 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время до перекрашивания	6 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

раздел 7

Состав	акриловые смолы в водной дисперсии, неорганические красители, минеральные и другие добавки, облегчающие нанесение.
Удельный вес	1.45кг/л +/-3%
pH	8,5÷9,5
Вязкость	6.000÷14.000 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 об/мин. При 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,60 мм в высушенном состоянии.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ d; VOC: 25 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 150 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 130 г/л
Фасовка	0,75 – 2.25л

Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется

соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

раздел 9

Обработанная, обезжиренная и отшлифованная поверхность, устранить отшелушивающиеся старые покрытия. Зачистить мелкой наждачной бумагой и если необходимо использовать штукатурный гипс; затем нанести один слой NOVALIS FILLING AGENT by OIKOS на акриловой основе, после 6 часов отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м², включая материал и работу.

Заметки

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.