

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## Paint

**Novalis Parquet/Новалис Паркет****Технические характеристики**

раздел 1

**Novalis Parquet** компании OIKOS это прозрачный, полиуретановый акриловый лак с низким воздействием на среду для деревянных полов, с глянцевым и матовым результатом. Состав продукта образует защитную пленку, которая предохраняет дерево от проникновения воды и образования плесени и грибков и в тоже время подчеркивает натуральную красоту деревянных полов. Полиуретановый смолы предают продукту эластичность, давая возможность следовать диллатации дерева, которая является следствием температурных изменени; в то же время придает поверхности прочность и стойкость. Продукт не желтеет, устойчив к царапанью и изнашиванию. Очищать поверхность водой и деликатными моющими средствами. Со слабым запахом, не воспламеняемая, экологически безвредная краска.

**Сфера применения**

раздел 2

Защитное покрытие для деревянных полов.

**Подготовка подложек**

раздел 3

Обрабатываемую поверхность необходимо обезжирить, используя соответствующий продукт.

**На дерево.** Нанести один слой NOVALIS PORE FILLER компании OIKOS. После высыхания грунта зачистить мелкой наждачкой.

**На уже очищенное дерево и с зачищенной поверхностью.** Всегда контролировать, чтобы поверхность имела влажность не более, чем 15%.

**Способ нанесения**

раздел 4

После подготовки подложки, нанести кистью, валиком или краскопультом (сопло 1.3 ÷ 1.7 мм), два слоя NOVALIS PARQUET с перерывом в 3-4 часа между слоями. Рекомендуются отшлифовать поверхность, в случае, когда второй слой нанесится спустя более 24 часов после первого. Наносить на дерево с содержанием влажности менее 15%.

**Технические характеристики: нанесение**

раздел 6

Разведение	Готов к нанесению
Расход	8—10 м <sup>2</sup> /л в один слой в зависимости от вида поверхности.
Инструменты для нанесения	Кисть, валик, краскораспылитель (форсунка 1,3—1,7 мм).
Базовый слой	NOVALIS PURE FILLER
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время высыхания до мытья	7 дней (при температуре 20°C с относительной влажностью 50%)
Время полного высыхания	24 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

**Технические характеристики: продукт**

раздел 7

Состав	Полиуретановый смолы в водной дисперсии, консерванты и другие добавки облегчающие нанесение и образование пленки.
Удельный вес	1,05 кг/л ± 3%
Степень глянца	Глянцевая 88, матовая 50 +/-5 (нанесенный на глянцевую)

	поверхность влажностью applied 120µm, рефлектометр 60°C)
pH	7,5÷9
Вязкость	Максимум 100 +/-5% CPS Brookfield (RVT 20 об/мин. При 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,60 мм в высушенном состоянии.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ i; VOC: 50 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 140 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 140 г/л
Фасовка	0,75 – 2.25

#### Токсикологические показатели

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

#### Основные технические условия

раздел 9

Очищенная, отшлифованная поверхность, удалены отслаивающиеся части. После подготовки подложки, нанести один или два слоя полиуретанового лака NOVALIS PARQUET компании OIKOS. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ..... за м<sup>2</sup>, включая материал и работу.

#### Заметки

*Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.*